

ШПАТЛЁВКА BODY PRO 216 SOFTPLUS

ОПИСАНИЕ:

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлевка BODY PRO 216 SOFTPLUS пластична при нанесении, очень легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она должна применяться в качестве наполняющей шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (LOW V.O.C.).

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- дерево
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты. 1К – грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2–3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 2–3 мм с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 мин. при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.


Внимание: Не перегревайте отвердитель.




отшлифовать



обезжирить


время
нанесения
4 мин/23°C

наносить
шпателем


20 - 30 мин/ 23°C



5-8 мин



P80 - P120

Плотность	1,8 кг/л (20°C)
Точка возгорания	Более 34°C
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 10-15 мин при 20°C шлифовальной бумагой P80-P180
Время обработки	Около 10 минут в зависимости от температуры.
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	Бежевый.
Упаковка	1кг.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5° до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).