





01-08-2005

Техническая документация D1.03.01


Быстрая справка



2:1:0,2-0,5



15-17 сек.



№1




(верхний
бачок)
1.2-1.5 мм
3-5 бар



5-10 мин.



30 минут
при 60°C



15-17 секунд DIN4 Cup при 20°C.

Акриловые эмали DYNACOAT 2K ACRYLIC TOPCOAT готовых цветов

Наименование:

Финишное покрытие Dynacoat 2K Acrylic Topcoat - это система готовых цветов на базе акриловой модернизированной смолы, которая полимеризуется при добавлении полиизоцианатного отвердителя. Покрытие обладает превосходным блеском и цветовой стойкостью к различным атмосферным воздействиям.

Продукт и добавки:

Dynacoat 2K Acrylic Topcoat RM
Dynacoat Hardener MS Normal/ MS Fast/ HS
Dynacoat Thinner Slow/ Fast

Основные компоненты:

Dynacoat 2K Topcoat : acrylic resins
Dynacoat Hardener: poly-isocyanate resins

Поверхности пригодные для обработки:

Неповрежденные заводские покрытия и старые лакокрасочные покрытия, предварительно зашлифованные. Грунты Dynacoat, включая: грунты-наполнители Dynacoat Acrylic Filler 4+1, Dynacoat Filler 5+1.

Подготовка поверхности:

Старые лакокрасочные покрытия: Обезжирить с помощью Dynacoat Degreaser.
Мокре шлифование абразивом зернистости P800 –1000 или сухое шлифование абразивом зернистости P400 – 500.

Пропорция смещивания:

2 - покрытие Dynacoat 2K Acrylic Topcoat
1 - отвердитель Dynacoat Hardener MS Normal/ MS Fast/ HS
0,2 – 0,5 - разбавитель Dynacoat Thinner Slow/ Fast

Рабочая вязкость:

15-17 секунд DIN4 Cup при 20°C.

Примечание: проверяйте перед использованием и добавляйте соответствующий разбавитель при необходимости.

Время жизни:

3-5 часов при 20°C, зависит о количества добавленного разбавителя. Смотри пропорцию смещивания.

Тип краскопульта, диаметр сопла и рабочее давление:

Краскопульт	Диаметр сопла	Рабочее давление
С верхним бачком	1.2 - 1.5 мм	3-5 бар
С нижним бачком	1.6 – 1.8 мм	макс. 3 бар

Нанесение:

2 одинарных мокрых слоя необходимо нанести с промежуточной подсушкой между слоями в течение 5-10 минут при 20°C, для испарения растворителя.

Толщина пленки покрытия:

Примерно 30-40 микрон на слой.

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



01-08-2005

**Теоретическая
укрытистость:**

13 м² / литр на слой при вышеуказанной толщине покрытия.

Примечание: Практическая укрывистость зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.

Очистка оборудования:

Используйте Dynacoat Gun Cleaner или разбавители Dynacoat Thinner Slow/ Fast.

Время сушки:

при 20°C

при 60°C

От пыли

10-15 минут

Годно к обращению

6-8 часов

30 минут

Упаковка:

0.8 л в 1литровой банке

Срок годности:

24 месяца при температуре от 5°C до 40°C в невскрытой банке.

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.