



01-08-2005

Техническая документация D2.02.03

Быстрая справка




Обезжирить
Dynacoat
Degreaser




P180-P280



P400




4:1:1




№4




(верхний
бачок)
1.8 мм
3-4 бар




5-10 мин.



30 минут
при 60°C



Все
отделочные
покрытия
Dynacoat



Наименование продукта:

Грунт-выравниватель DYNACOAT ACRYLIC FILLER 4+1

Описание:

Быстросохнущий, 2-х компонентный акриловый грунт-выравниватель серого цвета с высокой толщиной слоя для авторемонта и первичной окраски. Легко наносится и прекрасно шлифуется.

Продукт и добавки:

Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Отвердитель Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
Разбавитель Dynacoat Thinner

Основные компоненты:

Грунт: акриловая смола высокой вязкости
Отвердитель : полизицианатная смола

Поверхности, пригодные для обработки:

- старые эмали, включая термопластичные акриловые
- травящие грунты
- полизэфирные шпатлевки
- стальные поверхности

Подготовка поверхности:

Старые эмали: Обезжиривание и сухое шлифование при зернистости Р180-280 или мокрое шлифование при зернистости Р280-400.

Полизэфирные шпатлевки: Обезжиривание и сухое шлифование при зернистости Р180-Р280.

Стальные поверхности: Обезжиривание и сухое шлифование бумагой Р80-180

Пропорции смещивания:

Смесь А
4 объемных части Dynacoat Acrylic Filler 4+1
1 объемная часть Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
1 объемная часть Dynacoat Thinner Slow/ Fast (по необходимости)

Смесь В

4 объемных части Dynacoat Acrylic Filler 4+1
1 объемная часть Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
1 объемная часть Dynacoat Accelerator

Время жизни:

Смесь А: 45 минут при 20°C
Смесь В: 30 минут при 20°C

Тип краскопульта, дюза и рабочее давление:

Краскопульт	Сопло	Рабочее давление
С нижним бачком	1.8 мм	3-4 атм.
С верхним бачком	1.8 мм	3-4 атм.



Нанесение:

Нанесите 2 одинарных мокрых слоя с интервалом 5-10 минут между слоями. Добавьте интервал выдержки 5 минут перед принудительной сушкой.

Толщина пленки покрытия:

40 мкм на каждый слой.

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



01-08-2005

Теоретическая укрывистость: 8 м²/л на слой при указанной выше толщине покрытия.

Примечание: Практическая укрывистость зависит от многих факторов, таких как форма и шероховатость поверхности, тип оборудования и режим нанесения.

Очистка оборудования: В акриловом или нитроцеллюлозном растворителе

Время сушки: **До готовности к шлифованию:**

20°C 60°C

Смесь А 3 часа 30 мин.

Смесь В 2 часа 20 мин.

Зернистость шлифовальной бумаги: P360-P400 для сухого шлифования
P800-P1000 для шлифования с водой

Последующие покрытия: Любые отделочные покрытия Dynacoat

Упаковка: Грунт: 1л, 3л
Отвердитель: 250 мл, 750 мл
Ускоритель Accelerator: 1л

Срок хранения: 12 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

Цвет: Светло-серый

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.