





01-08-2005

Техническая документация D1.05.03


## Быстрая справка



2:1+10%  
Отвердитель  
Hardener HS/  
MS Slow/Fast  
Разбавитель  
Dynacoat  
Thinner




16-17 сек.



№1

(верхний  
бачок)  
1.2-1.5 мм  
3-4 бар



5 мин.



45 минут  
при 60°C



Наименование: **Покрывной лак  
Dynacoat Clear HS**

<b>Описание продукта:</b>	Двухкомпонентный универсальный покровный лак с высоким сухим остатком для покрытия базовой краски Dynacoat Basecoat. Может быть использован как для ремонта пятном, так и для полной перекраски. Обладает отличным глянцем и стойкостью покрытия в сочетании с быстрой сушкой.		
<b>Продукт и добавки:</b>	Лак Dynacoat Clear HS Отвердитель Dynacoat Hardener HS Отвердитель Dynacoat Hardener MS Fast, MS Normal Разбавитель Dynacoat Thinner Slow, Thinner Fast		
<b>Основные компоненты:</b>	Лак Clear HS: Акриловые смолы Отвердитель Hardener HS: Полиизоцианатные смолы		
<b>Поверхности пригодные для обработки:</b>	Базовая краска Dynacoat Basecoat		
<b>Подготовка поверхности:</b>	Лак Dynacoat Clear HS может быть нанесен на краску Dynacoat Basecoat после подсушки в течение 15-20 минут.		
<b>Пропорция смешивания:</b>	2 объемные части лака Dynacoat Clear HS 1 объемная часть отвердителя Dynacoat Hardener HS /MS 10% по объему разбавителя Dynacoat Thinner		
<b>Рабочая вязкость:</b>	16 - 17 сек. DIN Cup 4 при 20°C		
<b>Время жизни:</b>	3 часа при 20°C		
<b>Тип краскопульта, дюза и рабочее давление:</b>	<b>Краскопульты:</b> С верхним бачком: С нижним бачком:	<b>Дюза:</b> 1.2 -1.5 mm 1.4 - 1.6 mm	<b>Давление :</b> 3-4 бар 3-4 бар
<b>Нанесение:</b>	Нанесите 2 одинарных мокрых слоя; выдерживайте интервалы до высыхания "на отлип" между слоями. В среднем это требует 10-15 мин при 20°C, в зависимости от используемого отвердителя. Это время существенно зависит от условий во время нанесения.		
<b>Толщина пленки покрытия:</b>	25 – 30 микрон на один слой.		
<b>Теоретическая укрывистость:</b>	12 м <sup>2</sup> /литр на один слой, при указанной толщине		
	<b>Примечание:</b> Практическая укрывистость зависит от многих факторов, таких как форма и шероховатость поверхности, тип оборудования и режим нанесения.		

## Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



01-08-2005

**Очистка оборудования:** Используйте очиститель Dynacoat Gun Cleaner или разбавитель Dynacoat Thinner Slow/ Fast

**Время сушки:** **20°C**  
12 часов **60°C**  
45 мин

**Упаковка:** 1л, 5л

**Срок годности:** 2 года при температуре от 5°C до 40°C

---

**Здоровье и безопасность:**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.