



## SPEKTRA DOMFLOK лак (полуматовый)

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветное окончательное покрытие для защиты дисперсионными красками окрашенных внутренних стенных поверхностей в коридорах, вестибюлях, коридорных лестницах (детских садов, школ, больниц) и в других помещениях, находящихся под большой нагрузкой. Окончательное покрытие из декоративной разноцветной системы покрытий **SPEKTRA DOMFLOK**, в которое добавляются **SPEKTRA DOMFLOK хлопья**.

Примерно в качестве окончательного покрытия для высококачественных дисперсионных покрытий.

### СВОЙСТВА

- Шелковистый внешний вид
- Прозрачная пленка
- высокомоющаяся
- легкий уход с помощью обычных чистящих средств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	акриловая сополимерная дисперсия и специальные добавки
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	прозрачный
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	EN 13300 – средне-глянцевый
ПЛОТНОСТЬ	1,0 – 1,1 кг/л
МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	EN 13300 – класс 1-2 (DIN53778-S)
РАЗБАВЛЕНИЕ	/
УПАКОВКА	2 л и 15 л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик с коротким ворсом (DOMFLOK валик), кисть
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +5°C
СУШКА (T = + 20°C, отн. влажность воздуха 65%)	покрытие сухое по истечении 4 – 6 часов, полностью отвержденное по истечении 7 дней
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 6 – 8 м <sup>2</sup> /л практический расход зависит от впитываемости и гладкости поверхности
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	Водой сразу после окончания работы

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением **SPEKTRA DOMFLOK лака** поверхность должна быть окрашена качественной дисперсионной краской (**SPEKTRA latex (матовая краска)** или **SPEKTRA акриловая фасадная краска**). Окрашенная поверхность должна быть сухой перед нанесением лака.

### ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
2x <b>SPEKTRA latex (матовая краска)</b> или 2x <b>SPEKTRA акриловая фасадная краска</b>	1x <b>SPEKTRA DOMFLOK лак (полуматовый)</b>



## ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Лак можно использовать в качестве самостоятельного окончательного покрытия с целью достижения моющейся способности покрытия или же добавить в него **SPEKTRA DOMFLOK хлопья** для достижения разноцветного декоративного внешнего вида поверхности стен.
- Лак поставляется в уже примерной для нанесения консистенции и разбавлять его **нельзя**, перед применением его необходимо лишь тщательно перемешать.
- При нанесении лак образует молочно-мутную пленку, которая в процессе высыхания становится прозрачной.
- Поверхности, окрашенные немоющимися дисперсионными красками, **не подходят** для нанесения **SPEKTRA DOMFLOK лака** (может произойти растрескивание и отслаивание краски). На обработанную пропиткой поверхность необходимо наносить рекомендуемые краски.
- Окончательный внешний вид зависит от поверхности. Гладкий равномерный блеск возможен лишь на ровной поверхности, поэтому перед нанесением основной краски рекомендуем произвести выравнивание с помощью **SPEKTRA внутренней шпатлевки** (двухразовое нанесение с промежуточным и окончательным шлифованием).
- При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время сушки продлевается.
- Лак становится полностью сухим и окончательно отвержденным через 7 дней – тогда его можно чистить с помощью легких моющих средств и воды.