



SPEKTRA DOMFLOK лак (глянцевый)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветное окончательное покрытие для защиты дисперсионными красками окрашенных внутренних стеновых поверхностей в коридорах, вестибюлях, коридорных лестницах (детских садов, школ, больниц) и в других помещениях, находящихся под большой нагрузкой. Окончательное покрытие из декоративной разноцветной системы покрытий **SPEKTRA DOMFLOK**, в которое добавляются **SPEKTRA DOMFLOK хлопья**.

Примерно для окраски высококачественных дисперсионных покрытий.

СВОЙСТВА

- глянцевый внешний вид
- прозрачная пленка
- высокомоющееся
- легкий уход с помощью обычных моющих средств
-

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|--------------------|--|
| СОСТАВ | акриловая сополимерная дисперсия и специальные добавки |
| ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ | Прозрачный |
| КОЛЕРОВАНИЕ | / |
| БЛЕСК | EN 13300 – глянцевый |
| ПЛОТНОСТЬ | 1,0 – 1,1 кг/л |
| МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | EN 13300 – класс 1 (DIN53778-S) |
| РАЗБАВЛЕНИЕ | / |
| УПАКОВКА | 2 л |
| СРОК ГОДНОСТИ | Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ! |

| ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |
|---|--|
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | валик с коротким ворсом (DOMFLOK валик), кисть |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ | Температура воздуха и окрашиваемой основы не менее +5°C |
| СУШКА (Т = +20°C, отн. влажность воздуха 65%) | покрытие сухое по истечении 4 – 6 часов, полностью отвержденное по истечении 7 дней |
| РАСХОД | теоретический: при нанесении в один слой 6 – 8 м ² /л практический расход зависит от впитываемости и гладкости поверхности |
| ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ | Водой сразу после окончания работы |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением **SPEKTRA DOMFLOK лака** поверхность должна быть окрашена качественной дисперсионной краской (**SPEKTRA latex (матовая краска)** или **SPEKTRA акриловая фасадная краска**). Окрашенная поверхность должна быть сухой перед нанесением лака.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

| ОСНОВА | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ |
|--|---|
| 2x SPEKTRA latex (матовая краска) или 2x SPEKTRA акриловая фасадная краска | 1x SPEKTRA DOMFLOK лак (глянцевый) |



ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Лак можно использовать в качестве самостоятельного окончательного покрытия с целью достижения моющей способности покрытия или же добавить в него **SPEKTRA DOMFLOK хлопья** для достижения разноцветного декоративного внешнего вида поверхности стен.
- Лак поставляется в уже примерной для нанесения консистенции и разбавлять его нельзя, перед применением его необходимо лишь тщательно перемешать.
- При нанесении лак образует молочно-мутную пленку, которая в процессе высыхания становится прозрачной.
- Поверхности, окрашенные немоющимися дисперсионными красками, не подходят для нанесения **SPEKTRA DOMFLOK лака** (может произойти растрескивание и отслаивание краски). На обработанную пропиткой поверхность необходимо наносить рекомендуемые краски.
- Окончательный внешний вид зависит от поверхности. Гладкий равномерный блеск возможен лишь на ровной поверхности, поэтому перед нанесением основной краски рекомендуем произвести выравнивание с помощью **SPEKTRA внутренней шпатлевки** (двухразовое нанесение с промежуточным и окончательным шлифованием).
- При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время сушки продлевается.
- Лак становится полностью сухим и окончательно отвержденным через 7 дней – тогда его можно чистить с помощью легких моющих средств и воды.