



TSSAROL акриловый лак глянцевый / сатиновая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для качественной защиты и декора деревянных внутренних поверхностей, например: изделия из мягкой древесины, потолочные и настенные облицовки, массивная древесина, простая мебель и другие деревянные предметы.

СВОЙСТВА

- сохраняет натуральный вид древесины - покрытие не желтеет
- экологически полноценный
- без неприятного запаха
- разбавление водой
- быстрая сушка
- легкое нанесение
- стойкость к чистящим средствам, применяемым в домашнем хозяйстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ		акриловая дисперсия, вода		
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА		бесцветный		
КОЛЕРОВАНИЕ		/		
БЛЕСК		шелковистый блеск		
ПЛОТНОСТЬ		1,0 г / мл		
РАЗБАВЛЕНИЕ		вода		
УПАКОВКА		0,75 л		
СРОК ХРАНЕНИЯ		Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть, валик	по необходимости	/	/	/
распыление				
безвоздушное распыление	5 - 10%	ок. 50 с	1,2 - 1,5мм	2 - 3 бара
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура лака, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +8°C, воздушная влажность ниже 80%			
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 1 час, сухой на отлип после 2 - 3 часа, следующий слой наносится после 8 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 8 - 10 м²/л Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также от способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	водой сразу после применения, засохший лак NITRO разбавителем			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью NITRO разбавителя удалить воски, смолы и масла.

Восстановление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
НОВАЯ ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	1x TESSAROL акриловый лак	1-2x TESSAROL акриловый лак
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри	чистка и шлифование, а также удаление поврежденных покрытий	/	2x TESSAROL акриловый лак

Данный проспект дополняет и заменяет все предыдущие издания.

VI - 2010



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevu, d.o.o.
Količevu 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si



ОСОБЕННОСТИ

- При рабочей температуре ниже +8°C не образуется пленка покрытия.
- При лакировании потолочных и настенных облицовок рекомендуется предварительно пропитать их с обеих сторон **BORI акриловой тонкослойной пропиткой**, достигая этим лучшую габаритную стабильность древесины.