



Декоративная антикоррозионная краска на основе алкидной смолы модифицированной эпоксидом с добавлением компонентов, обеспечивающих высокую температурную стойкость окрашенных металлических поверхностей. Быстро сохнет, образуя на поверхности пленку, защищающую от коррозии и атмосферных воздействий. Благодаря своему составу краску можно наносить на ржавчину без предварительной обработки поверхности антикоррозийным грунтом. После нанесения покрытие имеет вид мелкой текстуры, что позволяет скрыть неровности поверхности.



Применяется для декоративной и антикоррозионной обработки металлических и оцинкованных поверхностей. Также может наноситься на пластмассовые, деревянные и бетонные поверхности для получения декоративного эффекта. Можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

Имеющуюся на поверхности старую краску удалить скребком или стальной щеткой до получения прочного и чистого основания. Также удалить загрязнения, затрудняющие окрашивание. Наносить необходимо исключительно на сухую и чистую поверхность.

Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать.

При использовании кисти нанести один плотный слой без использования разбавителя.

При пневматическом распылении краску необходимо разбавить на 10-20 % разбавителем MIXON Eko Thinner. Необходимая вязкость для распыления – 20-22 сек. по DIN 4 при 20°C.

Наносится в 2-3 слоя покрасочным пистолетом MIXON929 LVMP или MIXON1017. Диаметр сопла 1,3-1,5 мм. Давление 2-3 бар. Интервал между слоями 10-15 минут.

Степень глянца					30								
	Мат						Глянцевый						
Использование													
Связующее вещество							Алкид модифицированный полиэфиром						
Сухой остаток							55 %						
Плотность							1,2 кг/л						
Время высыхания, 23°C 50% RH							3-6 часов						
Можно перекрашивать 23°C 50% RH							через 30 минут						
Расход							10-12 м²/л						
Разбавитель							Mixon Eko Thinner						
Рабочие инструменты													
Очистка рабочих инструментов							Mixon R-647						
Хранение							3 года t > 0°C						
Упаковка							0,75 л, 2,25 л						

www.mixon.ua



Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.

Действительно с 28 января 2013

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.