



Wood Coating

Mixon. Когда важен результат.

Нитроцеллюлозный порозаполнитель 11-101 SANDING SEALER

Однокомпонентный быстросохнущий нитроцеллюлозный прозрачный поро-заполнитель с повышенной заполняющей способностью и хорошими шлифовальными свойствами. Применяется для грунтования шпонируемых, фанерованных поверхностей и массива древесины при внутренней отделке. Рекомендуется при открыто пористой отделке. В некоторых случаях применяется как грунт для паркетного лака. Для последующей отделки поверхности подходят нитроцеллюлозные, полиуритановые лаки и лаки кислотного отверждения.



Технические данные при поставке:	Поро-заполнитель
Вязкость, с./DIN4 20°C	280"
Сухой остаток	29+1 %
Плотность (кг/л)	0,93+0,01 cm ³

Смешивание:	По объему	Количество грамм на 100 мл готовой смеси
Поро-заполнитель 11-101	100 %	62 г
Разбавитель: 16-100	50 %	28,3 г
Плотность (кг/л смеси)	0,92	

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	18-20"
Сухой остаток после смешивания:	18+1 %
Жизнеспособность	-

Нанесение:		
Пневмо-распыление	Высокого давления	Низкого давления HVLP
Размер сопла:	1,6-1,8	1,5-1,8
Рабочее давление:	3,5 Атмс	2 Атмс
Температура при нанесении:	15-25°C с относительной влажностью воздуха 40-70 %	
Интервал между слоями:	15-20 минут при 20°C	
После высыхания	Через 30-40 мин. (промежуточная шлифовка)	
Расход	80-100 г/м (на каждый слой)	
Количество слоев	1-3 и более	
Толщина сухой пленки (одного слоя)	15-20 μm	

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):		
Температура	20°C	50°C
Высыхание на отлип	10-20 мин.	-
Сухой для шлифовки	ок. 30 мин.	-

Эта техническая спецификация заменяет все предыдущие публикации

Арт. 11-101 стр. 1-2

Только для профессионального применения. Данная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязывающей. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические описания без предварительного уведомления. Так как конкретные условия производства находятся вне зоны контроля производителя, последний не может нести полной ответственности за результаты работы, на которые оказывают влияние местные факторы



Шлифовка:	Перед грунтом	После грунта
Механическим способом	P180-220	P280- 320
Ручным способом	P220-280	P320-360

Условия хранения и безопасность:

Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при температуре 10-25°C. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.

Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.

R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Технология окраски открыто пористых поверхностей.

- Пористые породы древесины дуб, ясень, орех или (фанерованное, шпонированное) МДФ или ДСП
- Шлифовка, зерно P180-220.
- Очистка поверхности от пыли.
- Нанесение нитроцеллюлозного поро-заполнителя 11-101 пневматическим распылением (80-100 г/м²)
- Сушка при температуре 20-25°C с относительной влажностью воздуха 40-70 % примерно 30-40 минут.
- Шлифовка, зерно P280-320.
- Очистка поверхности от пыли.
- Нанесение финишного слоя.

