

Полиуретановый изолятор 11-500 PU ISOLANTE

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный изолятор с высокими отгезионными свойствами. Применяется для уменьшения впитываемости поверхности и исключение возможного образования пузырьков воздуха при грунтовании дерева и МДФ.



Технические данные при поставке:	Изолятор	Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20°C	45-50"	30"
Сухой остаток	11+0,1 %	30 +0,1 %
Плотность (кг/л)	0,92+0,01	0,99

Смешивание:	По объему	Количество грамм на 100 мл готовой смеси
Изолятор 11-500	100 %	58,2 г
Отвердитель: 15-500	100 %	28,5 г
Разбавитель: 16-504	0 %	10,7 г
Плотность (кг/л смеси)		0,98

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	18-20"
Сухой остаток после смешивания	47+1 %
Жизнеспособность	8 ч. при 20°C

Нанесение:		
Пневмоподкастинг	Высокого давления	Низкого давления HVLP
Размер сопла	1,8-2	1,5-1,8
Рабочее давление	3,5 Атмс	2 Атмс
Интервал между слоями	15-20 мин. при 20°C	
После высыхания	Через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)	
Расход	100-130 г/м (на каждый слой)	
Количество слоев	1-3	
Толщина сухой пленки (одного слоя)	65-70 µm	

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):		
Температура	20°C	50°C
Высыхание на отлив	20-30 мин.	-
Сухой для шлифовки	ок. 5 ч.	ок. 4 ч.

Эта техническая спецификация заменяет все предыдущие публикации

Арт. 11-500 стр. 1-2

Только для профессионального применения. Данная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязывающей. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические описания без предварительного уведомления. Так как конкретные условия производства находятся вне зоны контроля производителя, последний не может нести полной ответственности за результаты работы, на которые оказывают влияние местные факторы



Шлифовка:	Перед грунтом	После грунта
Механическим способом	P180-220	P280- 320
Ручным способом	P220-280	P320-360

Условия хранения и безопасность:

Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при температуре 10-25°C.

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.

Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.

R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Технология окраски открыто пористых поверхностей.

- Экзотические породы древесины или шпона: тик, венге, зебрано.
- Шлифовка, зерно P180-220.
- Очистка поверхности от пыли, грязи, масла и жира.
- Нанесение полиуретанового изолятора 11-500 [80-100 г/м²].
- Сушка при температуре 20-25°C с относительной влажность воздуха 40-70 % примерно 2-3 ч.
- Шлифовка, зерно P220-240.
- Очистка поверхности от пыли.
- Нанесение полиуретанового порозаполнитель 11-509 пневматическим распылением [100-130 г/м²].
- Сушка при температуре 20-25°C с относительной влажность воздуха 40-70 % примерно 3-4 ч.
- Шлифовка, зерно P280-320.
- Наносим второй слой грунта с учетом потерь [100-130 г/м²].
- Шлифовка, зерно P320-400.
- Очистка поверхности от пыли.
- Нанесение финишного слоя.



Эта техническая спецификация заменяет все предыдущие публикации
Арт. 11-500 стр. 1-2

Только для профессионального применения. Данная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязывающей. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические описания без предварительного уведомления. Так как конкретные условия производства находятся вне зоны контроля производителя, последний не может нести полной ответственности за результаты работы, на которые оказывают влияние местные факторы