

Полиэфирный порозаполнитель 11-800 UPE POLYESTER VARNISH SEALER

Полиэфирный трех компонентный бесцветный поро-заполнитель. Применяется в производстве мебели, дверей и кухонь при закрытопористой глянцевой отделки. Рекомендуется применять практически на все виды древесины за исключением таких пород, как ироко, палисандр, макасар, мансония, мирт, тик и т.п., которые требуют предварительной обработки изолирующим грунтом. В качестве изолирующего грунта применяется изолятор 11-500. Порозаполнитель имеет максимальную прочность, максимальный сухой остаток, легко шлифуется и не имеет усадки со временем. В качестве поверхностного слоя применяются полиэфирные или полиуретановые лаки и краски.



Технические данные при поставке:	Поро-заполнитель	Отвердитель	Ускоритель
Вязкость, с./DIN4 25оС	90"	14"	12"
Сухой остаток	65+1 %	3 +1 %	4 +1 %
Плотность (кг/л)	1,07+0,01	0.99	0.99

Смешивание:	Количество грамм на 100 мл готовой смеси
Порозаполнитель 11-800	100 %
Отвердитель: 15-800	2 г
Ускоритель: 15-801	2 г
Разбавитель: 16-800	15 г
Плотность (кг/л смеси)	1,02

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	18-20"
Сухой остаток после смешивания	62+1 %
Жизнеспособность	8 ч. при 20°C

Нанесение:		
Пневмоспыление	Высокого давления	Низкого давления HVLP
Размер сопла	1,8-2	1,8
Рабочее давление	3,5 Атмс	2 Атмс
Интервал между слоями	30-40 минут при 20°C	
После высыхания	Через 12 часов (промежуточная шлифовка)	
Расход	100-130 г/м ² (на каждый слой)	
Количество слоев	1-3	
Толщина сухой пленки (одного слоя)	65-70 μm	



Эта техническая спецификация заменяет все предыдущие публикации

Арт. 11-800 стр. 1-2

Только для профессионального применения. Данная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязывающей. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические описания без предварительного уведомления. Так как конкретные условия производства находятся вне зоны контроля производителя, последний не может нести полной ответственности за результаты работы, на которые оказывают влияние местные факторы

Сушка [время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции]:

Температура	20°C	50°C
Высыхание на отлип	30-40 мин.	
Сухой для шлифовки	ок. 12 ч.	ок. 1 ч.

Шлифовка:	Перед грунтом	После грунта
Механическим способом	P180-220	P180-320
Ручным способом	P220-280	P180-360

Условия хранения и безопасность:

Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при температуре 10-25°C. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.

Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.

R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Технология окраски открыто пористых поверхностей.

- Пористые породы древесины дуб, ясень, орех или (фанерованное, шпонированное) МДФ или ДСП.
- Шлифовка, зерно P 180-220.
- Очистка поверхности от пыли.
- Нанесение полизэфирного порозаполнитель 11-800 пневматическим распылением (100-130 г/м²).
- Сушка при температуре 20-25°C с относительной влажность воздуха 40-70 % примерно 12 ч.
- Шлифовка, зерно P180-320.
- Очистка поверхности от пыли.
- Нанесение финишного слоя.



Эта техническая спецификация заменяет все предыдущие публикации

Арт. 11-800 стр. 1-2

Только для профессионального применения. Данная информация носит рекомендательный характер и не является юридически обязывающей. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические описания без предварительного уведомления. Так как конкретные условия производства находятся вне зоны контроля производителя, последний не может нести полной ответственности за результаты работы, на которые оказывают влияние местные факторы