

## **FINISH отделочная шпатлёвка**

**Описание:**

Шпатлёвка **FINISH** – это отделочная шпатлёвка, предназначенная для наносения шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, позволяя достичь очень гладкой поверхности. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

**Может использоваться на основаниях:**

- полиэфирные ламинаты,
- сталь,
- оцинкованная сталь,
- алюминий,
- двухкомпонентные акриловые грунты,
- старые лаковые покрытия
- бетон
- природный камень
- древесина

**Внимание!** Не следует наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

**Подготовка поверхности:**

- полиэфирный ламинат обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780;
- стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить;
- алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и вновь обезжирить;
- оцинкованную поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и вновь обезжирить;
- грунт обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и вновь обезжирить;
- старое лаковое покрытие обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и вновь обезжирить.

**Пропорции смещивания:**

Шпатлёвка Finish – 100 весовых частей,  
Отвердитель – 2 до 3 весовых частей.

**Время пригодности смеси от момента смещивания с отвердителем:**

От 4 до 6 мин. при 20°C.

**Время высыхания:**

От 25 до 35 мин. при 20°C.

Это время можно сократить, прогревая в течение 10 мин. при температуре не превышающей 60°C

**Шлифование:**

- Черновое: P180 - P240,
- Финишное: P240 - P320

**На шпатлёвку может наноситься:**

Жидкая полиэфирная шпатлёвка, акриловые грунты.

**Правила использования:**


Перемешать компоненты до получения смеси однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 5 мм. Минимальная температура нанесения +10°C.



очистить  
и отшлифовать  
поверхность




обезжирить



пропорции:  
100+2-3  
Potlife  
4 - 6 мин./20°C



шпатлевать 25-35 мин./20°C  
1.P180-P240  
2.P240-P320

**Цвет:**

Белый.

**Содержание летучих органических веществ:**

VOC II/B/b допустим.\*=250 г/л  
VOC =90 г/л

\*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

**Чистка инструментов:**

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.  
Избегать попадания прямых солнечных лучей.  
Шпатлёвка: 24 месяца при температуре 20°C.  
Отвердитель: 18 месяцев при температуре 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта.

**Иная информация:**

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.