

## **UNI Шпатлёвка универсальная**

**Описание:**

Универсальная шпатлёвка **UNI** – основная заполняющая шпатлёвка. Относительно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется в основном для механической обработки, а также для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

**Может использоваться на основаниях:**

- полиэфирные ламинаты,
- сталь,
- алюминий,
- грунты акриловые двухкомпонентные,
- старые лаковые покрытия.
- бетон
- природный камень
- древесина

**Внимание!** Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

**Подготовка поверхности:**

- полиэфирный ламинат обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780;
- стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить;
- алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
- грунт обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и вновь обезжирить;
- старое лаковое покрытие обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжирить.

**Пропорции смещивания:**

Шпатлёвка Uni – 100 весовых частей,  
Отвердитель – 2 до 3 весовых частей.

**Время нанесения от момента смещивания с отвердителем:**

От 4 до 6 мин. при 20°C.

**Время высыхания:**

От 20 до 30 мин. при 20°C.

Это время можно сократить, прогревая в течение 10 мин. при температуре не превышающей 60°C.

**Шлифование:**

- Черновое: P80 - P120,
- Финишное: P120 - P240.

**На шпатлёвку может наноситься:**

Шпатлёвка полиэфирная отделочная, жидкая полиэфирная шпатлёвка, акриловые грунты.

**Правила использования:**


Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°C.



очистить  
и отшлифовать  
поверхность




обезжирить



пропорции:  
100+2-3  
Potlife  
4 - 6 мин./20°C



шпатлевать



20-30 мин./20°C



1.P80-P120  
2.P120-P240

**Цвет:**

Бежевый.

**Содержание летучих органических веществ:**

VOC II/B/b допустим.\*=250 г/л

VOC =90 г/л

\*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

**Чистка инструментов:**

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка: 24 месяца при температуре 20°C.

Отвердитель: 18 месяцев при температуре 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда:**

Согласно Карте характеристики данного продукта.

**Иная информация:**

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.